



«Паколь Easy Fix Profi» (универсальная клеевая смесь)

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем. Предназначена для кладки стеновых газо- и пеноблоков, а также для приклеивания плит пенополистирольных и минераловатных. Соответствует ГОСТ Р 56387-2018

Описание

Материал представляет собой тонкозернистую сыпучую смесь, полученную на основе портландцемента, наполнителя, специальных химических добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении водой образуется тиксотропная клеевая смесь, отличающаяся нерасслаиваемостью, связностью и высокой адгезией. Относится к классу клеевых смесей С1 - применяемые для выполнения внутренних и наружных работ и соответствующие повышенным требованиям.

Назначение

Смесь клеевая предназначена для укладки стеновых блоков (изделий): газобетон автоклавного твердения, газобетон и пенобетон неавтоклавного твердения, керамзитобетон, пеностекло и другие пористые материалы, имеющие высокую структурную пористость и обладающие повышенной впитывающей способностью. Также рекомендуется применение сухой смеси для приклеивания плит и блоков пенополистирольных и минераловатных. Применяется для любых помещений, эксплуатирующихся как во влажной, так и в сухой среде, отапливаемые и неотапливаемые, для внутренних и наружных работ.

Расход материала

При использовании зубчатого шпателя 4x4 мм (или при толщине слоя 3 мм) составляет 3 кг/м².

Подготовка рабочей поверхности

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Перед началом работ поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, жировых пятен, остатков краски и иных ослабленных материалов до прочного и твердого основания. Применять механические способы очистки: щетки, фрезы, алмазные чашки, шлифовальные круги, отбойные молотки, игольчатые молотки и др. При необходимости выровнять поверхность и заделать штукатурными или иными составами.

Порядок приготовления

В чистую емкость (ведро, цилиндрические пластиковые ведра и др.) добавить минимальный расход чистой воды (0,2 л на 1 кг смеси). Порционно всыпая смесь в воду, параллельно перемешивать в течение 1-2 мин (в зависимости от объема замеса) с помощью миксера со спиральной насадкой до однородной консистенции клея без комков. При неудовлетворительной консистенции клея следует дополнительно



«Паколь Easy Fix Profi» (универсальная клеевая смесь)

добавить воду и продолжить перемешивание. При этом не превышать рекомендуемое количество воды – 0,24 л на 1 кг смеси.

Определившись с желаемой консистенции клея, использовать подобранный расход воды для остальной партии смеси. После первичного подбора и перемешивания необходимо выдержать технологическую паузу (1 мин) для полного растворения химических компонентов и вторично перемешать клей в течение 1-2 мин. Клей готов к нанесению.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя
1	Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более	мм	0,63
2	Содержание зерен наибольшей крупности, не более	%	0,3
3	Влажность по массе, не более	%	0,1
4	Насыпная плотность	кг/м ³	1350±50
5	Водотвердое отношение	-	0,2...0,24
6	Водоудерживающая способность	%	99,5
7	Жизнеспособность, не менее	мин	120
8	Время монтажа теплоизоляции (время «открытого» слоя)	мин	20
9	Время корректировки блока (плиты)	мин	40
10	Прочность сцепления с основанием на 28 сутки, не менее	МПа	1,6
11	Прочность при изгибе/сжатии в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения при сжатии (t=20-22 °С, W=100 %), не менее	МПа	3/15
12	Марка по морозостойкости, не менее	цикл	100



«Паколь Easy Fix Profi» (универсальная клеевая смесь)

Порядок нанесения

Замешанную клеевую смесь равномерно нанести на подготовленную боковую и торцевую поверхность блока и разровнять зубчатым шпателем или специальной кареткой, распределяющей клей по ширине кладки. Установить второй блок, одновременно притирая и вдавливая его в слой нанесенного клея. Блок можно корректировать в пределах

15 минут после приклеивания. Для сохранения теплоизоляционных свойств кладки не рекомендуется толщину шва клея выполнять более 3 мм.

Плиты пенополистирольные или минераловатные приклеивают на прочное и выровненное основание из кирпича, бетона или строительного камня. Клей следует наносить по периметру приклеиваемой поверхности плиты и точечно по её плоскости. Плиту плотно прижимают к основанию и одновременным притиранием и вдавливанием фиксируют в проектное положение. Рекомендуемая толщина клея смонтированной плиты составляет не более 3 мм. Монтаж плит при помощи только клея выполняется в случаях, когда не предполагается большая нагрузка на смонтированный утеплитель. При повышенных нагрузках плиты рекомендуется дополнительно фиксировать с помощью крепежных элементов (дюбель-зонтик и др.)

Условия проведения работ

Температура выполнения работ составляет +5...+30 °С.

Меры предосторожности

При работе со смесью необходимо соблюдать стандартные требования безопасности при контакте с цементными материалами. Во избежание попадания материала на глаза и кожу работы следует выполнять в перчатках и защитных очках.

Упаковка

Смесь поставляется в трехслойных клапанных мешках с полиэтиленовым вкладышем. Масса мешка 25 кг.

Гарантийный срок хранения

Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохранения герметичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре -30...+40°С.



«Паколь Easy Fix Profi» (универсальная клеевая смесь)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное техническое описание составлено на основе лабораторных испытаний и многолетнего опыта использования материалов. Все представленные характеристики гарантированы при полном соблюдении указанных рекомендаций. ООО «НПО «Паколь» оставляет за собой право внесения изменений в настоящее описание в процессе доработки и усовершенствования материалов. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться к специалистам нашей компании.